







Küchenarbeitsplatten aus Naturstein Verarbeitungsvorschrift für werkseitige Imprägnierung

Voraussetzungen:	
<p>Der Belag sollte sauber und aufnahmefähig sein das heißt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ einheitliches Aussehen der Fläche ■ keine Flecken, keine Verfärbungen und keine Rückstände auf der Oberfläche <p>Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanleitung und das Technische Merkblatt.</p>	
Reinigen	Wichtige Information
<p>a) bei säurebeständigem Stein: Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner 1:10 verdünnen</p> <p>b) bei säureempfindlichem Stein Lithofin MN Grundreiniger 1: 4 verdünnen</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Gewähltes Produkt auftragen und verteilen.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Nach einigen Minuten gut mit Wasser nachwaschen, alle Reinigerreste entfernen.</p> </div> </div> <p>Fläche trocknen lassen und vor Feuchtigkeit schützen (ca. 12 Std. bei 20 C°).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ säurehaltige Reiniger können bei kalkhaltigen Natursteinen die Politur angreifen! ■ Reiniger nie eintrocknen lassen. Wasser oder Produkt zugeben, verteilen und bürsten. ■ Lösemittelhaltige Reiniger immer nur auf trockene Flächen auftragen!
Imprägnieren	Bitte beachten
<p>Produktauswahl siehe Seite 2</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Produkt in Wanne oder Schale füllen. Zum Auftragen Pinsel oder Rolle benutzen.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Die Unterseite entlang der Vorderkante und rund um alle Ausschnitte ca. 20 cm breit satt einstreichen.</p> <p>Dann die Sichtfläche behandeln, alle Ausschnitte und Kanten mitbehandeln.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Überschuss, Streifen, Pfützen innerhalb 15 min. verteilen oder vollständig entfernen.</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Vor weiteren Arbeitsschritten 45 min trocknen lassen.</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die zu behandelnde Fläche muss, sauber, ausgetrocknet (max. Restfeuchte 3%) und fleckfrei sein. ■ Verarbeitungstemperatur 10 C° - 25 C° ■ Gleichmäßig auftragen, Streifen etc. vermeiden. ■ Trocknungszeiten bei 20C° griffest nach ca. 45 Min. belastbar nach 24 Std. ausreagiert nach 48- 72 Std. ■ Zum Transport der Platten keine Saugheber verwenden. ■ Vor dem Verpacken 24 Std. gegen Feuchtigkeit schützen. ■ Pflegeanleitung für Kunden beilegen.

Schutzbehandlung mit welchem Produkt

	Hartgestein poliert		Hartgestein geschl./gebürstet		Weichgestein ¹⁾ poliert		Weichgestein ¹⁾ geschl./gebürstet	
	mit	neutral	mit	neutral	mit	neutral	mit	neutral
Farbvertiefung								
Lithofin Nano TOP	☑	--	☑	--	☑	--	☑	--
Lithofin MN Fleckstop	--	☑	--	☑	--	☑	--	--
Lithofin Fleckstop PLUS	☑	--	☑ ²⁾	--	☑	--	☑	--
Lithofin SV-2K Versiegelung mit Säureschutz	--	--	--	--	--	--	--	☑

Verarbeitung: siehe Gebrauchsanleitung. Einige Natursteine erfordern aufgrund ihrer Eigenschaften besondere Sorgfalt beim Imprägnieren: z.B. **Pietra Serena**, alle Gabbros mit nicht polierter Oberfläche wie **Nero Assoluto**, **Simbabwe black**, **Nero India**, **Impala**, Glimmerquarzite wie **Alta**, **Oppdal**, **Flammet** u.ä. werden sehr dunkel.

¹⁾ Imprägnierungen sind kein Säureschutz. ²⁾ Besonders für dunkle Steine geeignet.

Resinierte Oberflächen

Diese und andere werkseitig vorbehandelte Oberflächen können ein verändertes Aufnahmeverhalten zeigen. Für resinierte Flächen eignen sich lösemittelhaltige Imprägnierungen besser als wassergelöste.

Verunreinigungen entfernen mit Produkt
Öl, Fett, u.ä. Rückstände	Lithofin MN Grundreiniger oder Lithofin WEXA
Wachs, Lack und Wachsstifte, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Kalkablagerungen bei säurebeständigem Material	Lithofin MN Zementschleier -und Rostentferner
Kalkablagerungen bei säureempfindlichen Material	Lithofin MN Grundreiniger weißes Pad
Metallabrieb	Lithofin Abra-CLEAN ^{*)}
Gummiabrieb	Lithofin LÖSEFIX
Etiketten, Aufkleber	Lithofin LÖSEFIX
Rost bei säurebeständigem Material	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner
Rost bei säureempfindlichen Material	Lithofin Rost-EX

^{*)} Weichgestein kann glänzende Stellen bekommen

Arbeitsschutz:

Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Etikett.
Bei ätzenden und stark entfettenden Produkten sind Schutzbrille, Gummihandschuhe und -stiefel erforderlich. Gute Belüftung ist immer erforderlich, insbesondere bei geruchsintensiven Produkten.

Diese Anleitung ist eine Zusammenstellung von Praxiserfahrungen und soll Ihnen die richtige Verwendung von Steinpflegeprodukten erleichtern. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Empfehlungen können nur unverbindlich sein. Beachten Sie daher die speziellen Pflegeanleitungen und die Gebrauchsanleitungen der Produkte und passen Sie alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und verwendeten Materialien an. Das Anlegen einer Probestelle ist stets ratsam. Die Firma LITHOFIN gewährleistet die einwandfreie Beschaffenheit des Produkts, kann jedoch keine Haftung für die Verarbeitung übernehmen.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen:
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:



Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch